

无纺布双面胶带 FD-5250G

Ver.04

技术资料

2023年8月

产品介绍

FD-5250G 为适应复杂粘接环境及界面要求而开发的无溶剂型无纺布双面胶带，低温粘着力及初粘力优，可满足在低温苛刻环境使用的要求。

构成

	---白色双面离型纸
	---无溶剂型胶粘剂
	---无纺布
	---无溶剂型胶粘剂

胶带厚度：0.250MM

特性

- 无溶剂型胶粘剂，绿色环保
- 对难粘材料和粗糙表面粘接效果优良
- 耐水、耐油、耐候性能优良
- 可在低温苛刻环境使用

应用

- 汽车，家电等零部件粘接固定
- 金属铭板、塑料标牌等装饰材料的粘接固定
- 建筑行业的密封粘接
- 各种泡棉材料的粘接

胶带性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	41.6	23℃/50%RH 环境，25mm 宽贴附于镜面钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
低温粘着力 (N/25mm)	27.6	-20℃环境，25mm 宽贴附于镜面钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.4	20mm×20mm 贴附于研磨钢板，40℃放置 20min 后挂荷重 1Kg，60min 后测试胶带蠕变距离。
滚球初粘力 (NO./32)	32	利用滚球在 23℃，50%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。
低温滚球初粘力 (NO./32)	22	利用滚球在 5℃ 条件下，根据 J-Dow 法进行。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86768176

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com