

技术资料

2023 年 7 月

产品介绍

STT-125CK是在1000级净化环境下生产，采用丙烯酸胶黏剂制作的无基材胶带。广泛应用于高机能材料的粘着加工等。

构成

	---PET 离型膜 (0.050mm) (轻面)
	---丙烯酸系胶黏剂
	---PET 离型膜 (0.050mm) (重面)

胶带厚度：0.025mm

特性

- 不受芯材形变的限制，跟随性能良好，粘结效果强。
- 耐热性、耐候性能优良，加热后胶带不易黄变。
- PET 离型膜的剥离性特殊设计，有效防止胶层反剥，作业性优。

应用

- 用于电子产品。
- 适用高机能材料的粘结。

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	11.0	23℃50%RH 环境, 25mm 宽胶带贴附于 GLASS 板, 20 分钟后进行 300mm/min、∠180°剥离
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 胶带贴附于研磨钢板, 40℃挂上 1Kg 砝码, 60 分钟后测量胶层蠕变量。
初粘力 (NO./32)	4	J.DOW 法, ∠30°, 23℃50%RH 下测试
全光透过率 (%) ※	92.2	HM-150 雾度计
雾度 (%) ※	0.8	

※：粘贴光学玻璃后测得的值，仅光学玻璃的全光透过率 91.7%、雾度 0.2%

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40℃ 遮光保存，避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86768176

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com