

双面胶带 RBT-07

Ver.04

技术资料

2018 年 05 月

产品介绍

采用稳定薄膜设计，涂以丙烯酸类胶粘剂，具备良好的模切加工性，适合用于各种电子产品的粘结固定。

构成

	---红色双面离型膜
	---丙烯酸酯类胶粘剂
	---PET 稳定薄膜
	---丙烯酸酯类胶粘剂
	---聚烯烃类发泡体（黑色）
	---丙烯酸酯类胶粘剂

厚度：0.700MM

特性

- 采用稳定薄膜，尺寸稳定性、模切加工性优异。
- 高粘着丙烯酸胶黏剂，粘合性能优异。
- 本产品不含卤素。

应用

- 车载、平板电脑等边框的粘结固定。
- 手机等电子产品的粘结固定。

性能

测试项目		性能	测试方法
胶带厚度 (μ m)		700	台式膜厚仪
发泡体厚度 (μ m)		500	
发泡体最大压缩比 (%)		50	双臂式压缩机
粘着力 (gf/25mm)	PET 面	1650	23℃、65%RH 环境，25mm 宽胶带贴附于测试板，24hr 后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
	泡棉面	2200	
保持力 (mm)	PET 面	0.3	20mm×20mm 胶带贴附于钢板，40℃挂上 1Kg 砝码，60 分钟后测量胶层蠕变量。
	泡棉面	0.2	
抗张强度 (Kg/cm ²)	MD	136	100mm×15mm 规格，拉力机测试，300mm/min，断裂时的最大力。
	TD	112	

储存条件

储存期限：从生产之日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86764443

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com