

双面胶带 GB-0817C

Ver.04

技术资料

2019 年 03 月

产品介绍

GB-0817C以柔软的发泡体为基材，涂以脱甲苯丙烯酸类胶黏剂的PE泡棉双面胶带，可牢固粘结金属和塑料，对各种材料表面都具有高粘接强度。

构成

	----绿色双面离型膜
	----脱甲苯丙烯酸酯类胶黏剂
	----黑色 PE 泡棉（0.8mm）
	----脱甲苯丙烯酸酯类胶黏剂

厚度：0.930MM

特性

- PE 泡棉基材强度高、富于弹性，能够分散应力，承受较大的负荷
- PE 泡棉材质柔软，跟随性好，适合粗糙面贴合
- 环保脱甲苯胶粘剂设计，有机挥发性化合物甲苯含量相对较低
- 粘接强度高，初期粘着力良好，可作为永久性粘接材料使用
- 耐酸碱性、耐化学品性能优，广泛适用于各工业领域
- 耐老化性、耐候性、冲切加工性能优

应用

- 汽车、船舶等的内外装饰材料的粘接，如汽车防擦条等
- 电视机、空调、微波炉、油烟机等家用电器内消音、防震、隔热材料粘接固定
- 挂钩、配线板的粘接固定

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/20mm)	19.0	23°C65%RH 下，20mm 宽贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.8	20mm×20mm 面积贴附于钢板，40°C下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
定荷重剥离 (mm)	15.0	20mm×50mm 面积贴附于钢板，80°C下荷重 200g，60 分钟后测量 T 型剥离距离。

储存条件

储存期限：从生产之日起 12 个月。

最佳储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C 以下）、高温（40°C 以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86764443

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com