

技术资料

2019 年 4 月

产品介绍

SK-05BWZ是在1000级环境下制造，以特制PET黑白膜为基材的黑白双面胶带，用于LCD与背光源的固定。

构成

	----PET 离型膜	(0.025mm)
	----丙烯酸胶粘剂	(白面)
	----PET 黑白膜	(0.023mm)
	----丙烯酸胶粘剂	(黑面)
	----PET 离型膜	(0.025mm)

胶带厚度: (0.052±0.004) mm

特性

- 高遮光，高反射。
- 耐热性、耐候性能优良，抗排斥力性能优。
- 该产品不含卤素。

应用

·笔记本电脑、手机、PDA 等显示屏部件 LCD 与背光源的固定。

性能

测试项目		规格值 (黑面/白面)	测试值		测试方法
			白面	黑面	
粘着力 (N/25mm)	SUS	≥10.0	15.5	15.0	23℃/50%RH 环境，25mm 宽胶带贴附于 SUS 打磨板、GLASS 板、PC 板，20 分钟后进行∠180°剥离。
	GLASS	≥10.0	13.8	13.3	
	PC	≥10.0	14.4	14.1	
保持力 (mm)		不掉落	0.1	0.1	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板，23℃挂 1Kg 砝码，24Hr 后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)		<15	7	7	利用滚球在 23℃/50%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。
全光透过率 (%)		0.00		雾度计	
绝缘性		>2.0×10 ⁸		万用电表（量程200 MΩ） 测试距离：5 mm	

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86764443

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: Marketing@ningbo-soken.com