

技术资料

2019 年 4 月

产品介绍

SK-7850BL是在1000级环境下制造，以特制PET黑膜为基材的黑色双面胶带，用于LCD与背光源的固定。

构成

	---PET 离型膜	(0.025mm)
	---丙烯酸胶粘剂	
	---PET 黑膜	(0.020mm)
	---丙烯酸胶粘剂	
	---PET 离型膜	(0.025mm)

胶带厚度: $0.052 \pm 0.004\text{mm}$

特性

- 具有优越的贴付性和应力缓和性。
- 耐热性、耐候性能优良，抗排斥力性能优。
- 该产品不含卤素。

应用

·笔记本电脑、手机、PDA 等显示屏部件 LCD 与背光源的固定。

性能

测试项目		规格值	测试值	测试方法
粘着力 (N/25mm)	SUS	≥ 10.0	16.0	23℃/50%RH 环境, 25mm 宽胶带贴附于 SUS 打磨板、GLASS、PC, 20 分钟后进行 $\angle 180^\circ$ 剥离。
	GLASS	≥ 10.0	15.8	
	PC	≥ 10.0	17.0	
保持力 (mm)		不掉落	0.2	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板, 23℃挂 1Kg 砝码, 24Hr 后不掉落并测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)		< 15	4	利用滚球在 23℃/50%RH 条件下, 根据 J-Dow 法进行。
全光透过率 (%)		0.00		雾度计
绝缘性 (Ω)		$> 2.0 \times 10^8$		万用电表 (量程 200 MΩ) 测试距离: 5 mm

储存条件

储存期限: 从生产日期之日起 12 个月。

储存温度: -5~40℃ 避免在日光直射、低温 (-5℃以下)、高温 (40℃以上)、高湿 (70%RH 以上) 环境下放置。

重要: 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值, 仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86764443

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: Marketing@ningbo-soken.com