

保护膜胶带 SPF-1628HS

Ver.04

技术资料

2019 年 3 月

产品介绍 SPF-1628HS在1000级净化环境下生产,采用光学级防刮伤PET为基材的三层结构硅系保护膜。具有低粘、防刮伤、自动排气泡等特性，主要用于各种显示屏表面保护。

构成

	----PET 透明膜	(0.050mm)	卷外
	----硅系胶粘剂		
	----防刮伤 PET 透明膜	(0.100mm)	
	----硅系胶粘剂		
	----PET 透明离型膜	(0.050mm)	卷内

胶带厚度（含保护层）：0.180mm

特性

- 洁净度高，光学性能优异
- 基材加硬等级为 2H，具有优异的抗刮伤性能
- 低粘，具有良好的自动排除气泡性能（即吸附性优）
- 耐高温高湿性能优，贴附剥离后无残胶、无胶移等
- 基材加硬面覆有保护膜，可保护基材在加工运输过程中不受损伤

应用 · 手机、电脑、PDA 等显示屏表面保护

性能

测试项目		性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	SUS	0.02	25mm 宽胶带贴附于 SUS、GLASS 板，20min 后进行 $\angle 180^\circ$ 剥离，速度 300mm/min，环境 23℃、65%RH。
	GLASS	0.02	
PET 硬度		2H	用涂膜铅笔测试方法，荷重 750g，23℃、65%RH。
保持力(mm)		0.0	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板，40℃×1Kg×60min。
全光透过率(%)		92.7	村上色彩 HM-150 雾度计
雾度(%)		0.4	村上色彩 HM-150 雾度计
吸附性 (S)		≤2	裁切 50mm×50mm 胶带贴附玻璃板，记录自动吸附时间
高温高湿污染性		无残胶	贴付 GLASS，60℃、90%RH×72h

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。
最佳储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要： 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86764443

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com