

保护膜胶带 SPF-3125HR

Ver.04

技术资料 2019 年 3 月

产品介绍 SPF-3125HR在1000级净化环境下生产，采用防刮伤PET为基材的硅系保护膜。具有防刮伤、防指纹等特性，主要用于各种显示屏等表面保护。

构成

	----PET 保护层	(0.060mm)
	----防刮伤 PET 透明膜	
	----硅系胶粘剂	(0.025mm)
	----PET 透明离型膜	

胶带厚度：0.125mm

特性

- 基材加硬等级为 2H 以上，具有优异的抗刮伤特性
- 基材具有降低指纹吸附、指纹易擦拭无残留的特点
- 耐高温高湿性能优异，贴附剥离后无残胶、无胶移

应用

- 手机、电脑、PDA 等显示屏表面保护

性能

测试项目		性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	SUS	0.65	25mm 宽胶带贴附于测试板， 20min 后进行 $\angle 180^\circ$ 剥离，速度 300mm/min，环境 23℃、65%RH。
	GLASS	0.75	
PET 硬度 (H)		≥ 2	用涂膜铅笔法测试，750g，23℃、 65%RH。
保持力(mm)		0.0	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测 试板，108℃×1Kg×60min。
全光透过率(%)		92.2	村上色彩 HM-150 雾度计
雾度(%)		0.6	
水接触角 (°)		>105	水滴角测试仪
污染性 (GLASS)		无残胶	贴付 60℃、95%RH×72h

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40℃ 遮光保存，避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501 FAX : 0574-86764443

URL : <http://www.ningbo-soken.com> E-mail : marketing@ningbo-soken.com