

保护膜胶带 SPF-9850EL

Ver.04

技技术资料

2019 年 3 月

产品介绍

SPF-9850EL是在1000级洁净环境下制造，以透明PET膜为基材的透明保护膜胶带，广泛用于OGS制程中保护。

构成

	---PET 透明离型膜	(0.050mm)
	---丙烯酸酯类胶粘剂	
	---防静电 PET 透明膜	(0.100mm)

胶带厚度：0.125mm

特性

- 中粘着，易贴附，贴附后粘着力经时变化小。
- 贴附剥离后无残胶，无污染，无痕迹现象。
- 基膜双面防静电，有效降低剥离电压。
- 良好的耐酸碱性能。

应用

- 适用于触摸屏制程保护。

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	0.9	23℃65%RH 环境，25mm 宽胶带贴附于 GLASS 板，20 分钟后进行∠180°剥离。
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板，40℃挂上 1Kg 砝码，60 分钟后测。量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (J.DOW 法)	7	J.DOW 法，∠30°，23±2℃、65±5%RH 下测试
污染性	无污染 无残胶	25mm 幅宽贴付 SUS 板，40℃×1d 后剥离，查看污染、残胶情况
耐酸碱性能	OK	贴附 GLASS，氢氟酸:盐酸=1:4 溶液中浸泡 30min。
剥离性静电电压	<1KV	春日电器静电测试仪

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40℃ 避免在日光直射、低温（-5℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL：0574-86764501

FAX：0574-86764443

URL：<http://www.ningbo-soken.com>

E-mail：marketing@ningbo-soken.com