

保护膜胶带 SDF-8125L

Ver.04

技术资料

2019年3月

产品介绍

SDF-8125L是PET透明膜基材的UV减粘保护膜胶带，广泛用于OGS制程中保护。

构成

	---PET 透明膜	(0.050mm)
	---丙烯酸酯类胶粘剂	
	---PET 透明离型膜	(0.050mm)

胶带厚度: 0.075 mm

特性

- 1000 级洁净环境下加工，清洁度极优。
- 初期具有较高的剥离强度，经 UV 光照射后，剥离力急剧下降，便于与被贴物剥离；与被贴物剥离后，无污染无残胶。

应用

- 适用于适用触摸屏制程保护。

性能

测试项目		性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	初期	11	23℃ 65%RH, 25mm 幅宽贴 Glass 板, 20min 后 $\angle 180^\circ$ 剥离, 300mm/min。
	UV 后	0.17	23℃ 65%RH, 25mm 幅宽贴 Glass 板, 2hr 后 UV 处理, 而后再放置 30min, $\angle 180^\circ$ 剥离, 300mm/min。
污染性	23℃*2hr	OK	23℃ 65%RH, 25mm 幅宽贴 Glass 板, 2hr 后剥离, 看有无污染。
	UV 后	OK	23℃ 65%RH, 25mm 幅宽贴 Glass 板, 2hr 后 UV 处理, 而后再放置 30min, 剥离, 看有无污染。
保持力 (mm)		0.0	20mm×20mm, 贴合 SUS 板, 40℃ 1Kg 砝码, 60 分钟后测量胶层蠕变量。

备注: UV 照射条件 180mW/c m², ≥ 200 mj/ c m²。

储存条件

储存期限: 从生产日期之日起 12 个月。

储存温度: -5~40℃ 遮光保存, 避免在日光直射、低温 (-5℃以下)、高温 (40℃以上)、高湿 (70%RH 以上) 环境下放置。

重要: 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值, 仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86764443

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com