

技术资料

2019年3月

产品介绍

SPF-9505D是PET膜为基材的保护膜胶带，用于光扩散片等表面保护。

构成

	---PET 透明离型膜	(0.025mm)
	---丙烯酸酯类胶粘剂	
	---PET 透明膜	(0.038mm)

胶带厚度：0.055mm

特性

- 1000 级洁净环境下加工，清洁度极优。
- 粘性低，贴附后粘着力经时变化小。
- 贴附剥离后无残胶，无污染，无痕迹现象。

应用

- 适用于光扩散片、LCD 表面保护。
- 玻璃镜片，偏光片等保护。

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (N/25mm)	0.14	23°C65%RH 环境，25mm 宽胶带贴附于 SUS 板，20 分钟后进行∠180°剥离
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板，40°C挂上 1Kg 砝码，60 分钟后测。量胶层蠕变量。
初粘力 (NO./32)	7	J.DOW 法，∠30°，23±2°C、65±5%RH 下测试

储存条件

储存期限：从生产日期之日起 12 个月。

储存温度：-5~40°C 避免在日光直射、低温（-5°C 以下）、高温（40°C 以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL : 0574-86764501

FAX : 0574-86764443

URL : <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail : marketing@ningbo-soken.com