

黑色单面胶带 SMT-2110BB

Ver.04

技术资料

2019 年 4 月

产品介绍

SMT-2110BB是在1000级环境下制造,以特制PET黑膜为基材的黑色单面胶带,用于LCD与背光源的固定。

构成

	---PET 黑膜	(0.080mm)
	---丙烯酸胶粘剂	
	---PET 透明离型膜	(0.038mm)

胶带厚度: (0.100±0.004) mm

特性

- 具有优越的贴付性和应力缓和性能。
- 耐热性、耐候性能优良,抗排斥力性能优,粘结边框达 0.5mm。
- 该产品不含卤素。

应用

·笔记本电脑、手机、PDA 等显示屏部件 LCD 与背光源的固定。

性能

测试项目		规格值	测试值	测试方法
粘着力 (N/25mm)	SUS	≥15.0	21.5	23℃/50%RH 环境, 25mm 宽胶带贴附于 SUS 打磨板、GLASS 板、PC 板, 20 分钟后进行∠180°剥离。
	GLASS	≥15.0	21.0	
	PC	≥15.0	21.5	
保持力 (mm)		≤1.0	0.2	20mm×20mm 胶带贴附于 SUS 测试板, 40℃挂上 1Kg 砝码, 60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)		<15	8	利用滚球在 23℃/50%RH 条件下, 根据 J-Dow 法进行。
遮光性		0.00		雾度计
绝缘性		>2.0×10 ⁸		万用电表 (量程200 MΩ) 测试距离: 5 mm

储存条件

储存期限: 从生产日期之日起 12 个月。

储存温度: -5~40℃ 避免在日光直射、低温 (-5℃以下)、高温 (40℃以上)、高湿 (70%RH 以上) 环境下放置。

重要: 本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值, 仅供参考。

TEL: 0574-86764443、86762433 FAX: 0574-86768175

<http://www.ningbo-soken.com> E-mail: sokencr@ningbo-soken.com