

泡棉胶带 PE-0120W

Ver.04

技术资料

2021年03月

产品介绍

PE-0120W 为白色 PE 泡棉胶带基材单面胶带，涂布低致敏性丙烯酸酯胶粘剂，适用于心电电极行业应用。

构成

	----白色单面离型纸
	----丙烯酸酯类胶粘剂
	----白色 PE 泡棉(1.0mm)

胶带厚度：1.050MM

特性

- 采用低致敏性丙烯酸酯胶黏剂
- 对皮肤贴付性能良好
- PE 泡棉材质柔软，富有弹性，跟随性好
- PE 泡棉背面印刷性好，便于印刷产品 LOGO

应用

- 医疗行业皮肤贴付应用

胶带性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (g/25mm)	1650	23℃50%RH 下，25mm 宽贴附于研磨钢板，20 分钟后进行 300mm/min， $\angle 180^\circ$ 剥离。
保持力 (mm)	0.0	20mm×20mm 面积贴附于钢板，40℃下荷重 1Kg，60 分钟后测量胶层蠕变量。
滚球初粘力 (NO./32)	32	利用滚球在23℃50%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行。
皮肤刺激实验	无刺激	GB/T 16886.10-2005医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验
体外细胞毒性 试验：MTT 法	1 级	GB/T 16886.5-2003医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验
迟发型超敏反 应试验	无迟发 型超敏 反应	GB/T 16886.10-2005医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验

储存条件

储存期限：从客户收到之日起 24 个月。

最佳储存温度：储存温度 10~27℃ 湿度 40-60%RH，避免日光直射

重要：本资料所有数据均在综研标准条件下测试所得。所有数据并非保证值，仅供参考。

TEL: 0574-86764501

FAX: 0574-86768176

URL: <http://www.ningbo-soken.com>

E-mail: marketing@ningbo-soken.com